# Полимергель 158

## Структура:

Полимергель 158 — трудногорючий, изо-NPG, предускоренный, гелькоут на основе комбинированных галогеносодержащих компонентов и не содержащий сухих антипиренов, для напыления (H) или нанесения кистью (K).

## Область применения:

Полимергель 158 — гелькоут рекомендован для производства экстерьерных пожаробезопасных стеклопластиковых изделий для метро, железнодорожного транспорта, автомобилестроения, строительства и т.д.

#### Основные свойства:

- 1. Не образует воздушных пузырей и микропор.
- 2. Хорошая эластичность, не подвержен растрескиванию.

#### Рекомендации по применению:

- после каждого вскрытия тары или ввода отвердителя в гелькоут тщательно перемешать, избегая попадания в продукт воздуха;
  - наносить напылением или кистью;
  - толщина мокрой пленки -0.6-0.8 мм, расход -0.8-1.0 кг/кв.м;
  - ламинирование начинать после положительного результата теста «до отлипа»

Свойства неотвержденного гелькоута:

The state of the s					
	Показатель		E		
	Полимергель 158 Н	Полимергель 158 К	Единица измерения	Метод	
	13611	136 K			
	Вязкая жидкость, не содержащая				
Внешний вид	пленок, сгустков и механических			наблюдение	
	примесей				
Тиксотропность	тиксотропный				
Вязкость по	2000 2500	4500 5000	cp.	100 2555	
Брукфильду	2000 - 2500	4500 – 5000	при 23°С	ISO 2555	
Время	10-15	15 - 20	минут	ISO 2535	
гелеобразования	при 23 °C, 1.0 % Mek-p (Butanox M 60)				
Гарантийный срок	4 месяца				
хранения	в закрытой таре производителя при 20°C				
Упаковка	220 / 20		КГ		

### Свойства отвержденного гелькоута

	Показатель	Единица	Метод
		измерения	
Твердость по Барколю	45 ± 10%		ASTM D 2583

### Показатели пожаробезопасности:

	Показатель	Метод
Группа горючести	Γ1	ГОСТ 30244-94
Индекс распространения пламени	B2	ГОСТ 12.1.1.044-89
Коэффициент дымообразования	Д2	ГОСТ 12.1.1.044-89
Показатель токсичности	T2	ГОСТ 12.1.1.044-89